

2070 D3 HOLZ

PD2070H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD






TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur Holz 2070 minősítésű professzionális gyorskötésű kontakt ragasztó. préselés nélküli íves felületek dekorizálásához, élfólia ragasztáshoz vagy furnér ragasztására is alkalmazható.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Préselés nélküli akár helyszíni javításokhoz furnérozáshoz, íves felületek dekorizálásához. TULAJDONSÁGOK

- prés szerszám nem szükséges
- nagy ragasztóerő, vízálló kötés
- gyors tiszta azonnali erős kötést biztosít
- íves és függőleges felületre is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 2070 MINŐSÍTÉSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ KONTAKT RAGASZTÓ. PRÉSELÉS NÉLKÜLI ÍVES FELÜLETEK DEKORIZÁLÁSÁHOZ, ÉLFÓLIA RAGASZTÁSHOZ VAGY FURNÉR RAGASZTÁSÁRA IS ALKALMAZHATÓ.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A furnérlapok előkészítésekor szivacsos lakkozó-hengerrel visszük fel a ragasztót egyenletes rétegben. Hagyjuk teljesen megszáradni. A száraz ragasztós felület nem ragad a furnér-lapok másik oldalához, így több lap becsomagolható vagy pormentes helyen tárolható. A javítandó elemre a helyszínen visszük fel a ragasztót, majd száradás után (száríthatjuk kézi hajszárítóval is gyenge/közepes fokozaton), majd az előkészített furnérlapot ráillesztjük a felületre. Mivel a felületek szárazak, a ragasztó önmagával pillanatragasztóként működik, nem igényel préselést. FONTOS, hogy az egyszer már összeillesztett felületet ne szedjük vissza. Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát, polietilén kopolimer, poli-izoprén, ammónia hig vizes oldatban (tartósítók)
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) Krémcs, pasztaszerű
SŰRŰSÉG	23 C° (Brookfield): 7000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m2
NYITOTT Idő	száradás után korlátlanul
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélessé! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélessé! Tárolás: +5 és +30 °C között.