

2111 D3 HOLZ

PD2111D3H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ
a plastdur holz 2111 d3 minősítésű professzionális gyorskötésű nagy szilárdságú hő - és vákumprés faipari ragasztó. furnér - és dekorit lemezek ragasztására.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Hő és vákumpréshez, de használható hő nélküli préseléshez is. Használható vizes és oldószeres pácoknál.

TULAJDONSÁGOK

- csiszolható, a ragasztó elszíneződése nélkül
- nagy ragasztóerő, porózus egzotikus fához is
- D3 vízállóság
- D3 vízállóság

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 2111 D3 MINŐSÍTÉSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ NAGY SZILÁRDSÁGÚ HŐ - ÉS VÁKUMPRÉS FAIPARI RAGASZTÓ. FURNÉR - ÉS DEKORIT LEMEZEK RAGASZTÁSÁRA.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Alkalmas furnérok, farost-, illetve dekoritlemezek kasírozásához, hőprés, valamint vákumpréses technológiához. Használható csiszolást követően vizes és oldószeres pácoknál, PUR-, nitrobázisú- valamint savkatalizátoros lakkoknál is. Javasolt 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, amely javítja a ragasztás minőségét. A ragasztóanyagot felhasználás előtt keverje fel. Különféle anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület minőségétől függően 100 - 200 g/m². A présidő 30 C-on 6 perc. Használat után eszközöket vízzel lehet elmosni. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976)szag gyenge Krémes , pasztaszerű
SÚRÚSÉG	23 C° (Brookfield): 9000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT IDŐ	ca.: 15-20 perc / 20 C°-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft
2600, Vác, Gödöllői út 4.
Mobil: +36-30/400-1737
kereskedelem@plastdur.hu ,
info@plastdur.hu
www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke
Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.