

2189K D2 HOLZ

PD2189KD2H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**




'SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ'
Plastdur holz 2189k D2 minősítésű professzionális gyorskötésű nagy szilárdságú faipari ragasztó. nagyszilárdságú bútor asztalos csapos szerkezeti kötések kialakítására ragasztására




VIZES BÁZISÚ

Könnyen feloldható,
oldószermentes




KÖRNYEZETBARÁT

Környezetkímélő
összetevők




OLDÓSZERMENTES

Vízzel hígítható,
fagyvesztélessé




ÁTLÁTSZÓRA SZÁRAD

Csiszolható



ERŐS KÖTÉS

Nagy szilárdságú kötést
eredményez



**20 PERCES KÖTÉS UTÁN
MÉR MEGMUNKÁLHATÓ**

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Alkalmas a bútortiparban csapos és szerkezeti kötések kialakítására. MDF és forgácslap ragasztására is kiváló.

TULAJDONSÁGOK

- csiszolható, a ragasztó elszíneződése nélkül
- nagy ragasztóerő, porózus egzotikus fához is
- D2 vízállóság

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 2189K D2 MINŐSÍTÉSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ NAGY SZILÁRDSÁGÚ FAIPARI RAGASZTÓ. NAGY-SZILÁRDSÁGÚ BÚTOR ASZTALOS CSAPOS SZERKEZETI KÖTÉSEK KIALAKÍTÁSÁRA RAGASZTÁSÁRA.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Alkalmas a bútortiparban csapos és szerkezeti kötések kialakítására. Felhasználható javítási munkákhoz, barkácsoláshoz. A fehér, száradás után opálos ragasztóanyaggal célszerű 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, mivel a hőmérséklet javítja a ragasztóanyag kötési minőségét. A ragasztóanyagot felhasználás előtt keverje fel. A felület minőségtől függően 100 - 200 g/m². A ragasztási szilárdság fokozatosan alakul ki és a munkadarab 24 óra múlva további megmunkálásra alkalmassá válik. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976) Krémcs, pasztaszerű
SŰRŰSÉG	23 °C (Brookfield): 12 - 11000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT IDŐ	10-20 perc / 20 °C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D2 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.