

3011 D3 HOLZ

PD3011D3H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD





TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur Holz 3011 D3 minősítésű professzionális gyorskötésű nagyszilárdságú Hajlított szerkezeti, táblásító vízbázisú diszperziós faipari ragasztó.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kül - és beltéri épületesztalos ipari és bútorgyártásra. Táblásítás, tömbösítés, hajlított szerkezetek, lépcsők, korpuszok, épületidomok, nyílászárók ragasztására.

TULAJDONSÁGOK

- csiszolható, a ragasztó elszíneződése nélkül
- nagy ragasztóerő
- hajlított idomok nem ereszkednek szét

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 3011 D3 MINŐSÍTÉSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ VIZES DISZPERZIÓS FAIPARI RAGASZTÓ. TÁBLÁSÍTÁS, TÖMBÖSÍTÉS, HAJLÍTOTT SZERKEZETEK, ÉPÜLET- IDOMOK, NYÍLÁSZÁRÓK RAGASZTÁSÁRA.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Épületesztalos és bútorigarban csapos és szerkezeti kötések ragasztására. Fa és nedvsvívó, fahelyettesítő anyagok (furnér, farost, stb.) ragasztására is alkalmas. A fehér, száradás után átlátszó ragasztóanyaggal célszerű 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás minőségét. A ragasztóanyagot ecsettel, spatulával, vagy fogazott lemezzel is felvihető. Ajánlott mennyiség a felülettől függően 100 - 200 g/m². A ragasztási szilárdság fokozatosan alakul ki és a munkadarab kb. 20 perces préselés után 24óra múlva további megmunkálásra alkalmassá válik. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) Krémcs, pasztaszerű
SŰRŰSÉG	23 C° (Brookfield): 12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT Idő	ca.: 10-15 perc / 20 C°-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.