

3202 D3 HOLZ

PD3202D3H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

TERMÉKADATLAP

PROFESSIONAL MASTER ADHESIVE



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ
Plastdur Holz 3202 D3 minősítésű professzionális gyorskötésű nagyszilárdságú térkitöltő vizes diszperziós faipari ragasztó



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Alkalmas a bútortiparban csapos lamello és egyéb szerkezeti kötések kialakítására. Felhasználható javítási munkákhoz, nagyszilárdságú ragasztó. MDF és forgácsolapok ragasztására is kiváló. TULAJDONSÁGOK

- nagy ragasztóerő
- lamello, csapos munkákra, térkitöltő
- D3 vízállóság

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 3202 D3 MINŐSÍTÉSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ TÉRKITÖLTŐ VÍZBÁZISÚ FAIPARI RAGASZTÓ. KÜL - ÉS BELTÉRI ASZTALOS ÉS ÉPÜLETASZTALOS MUNKÁKHOZ.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A fehér, száradás után opálos ragasztóanyaggal célszerű 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután kézzel felhordható. Különböző anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület minőségétől függően 100 - 200 g/m². A ragasztási szilárdság fokozatosan alakul ki és a munkadarab 24 óra múlva további megmunkálásra alkalmassá válik. Használat után az ecseteket, segédesszközöket vízzel azonnal le kell mosni.

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Pólivinilacetát homopolimer vizes diszperziós ragasztó
SZÍN	szürkés
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976) Krém, pasztaszerű
SÚRÚSÉG	20°C-on: 1,26 g/cm ³ (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20 °C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft
2600, Vác, Gödöllői út 4.
Mobil: +36-30/400-1737
kereskedelem@plastdur.hu,
info@plastdur.hu
www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke
Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyveszélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.