

6000 D4 HOLZ

PD6000D4H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD




TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur Holz 6000 D4 professzionális gyorskötésű nagyszilárdságú vízálló épület és asztalos ipari egykomponensű D4 ragasztó. Polivinilacetát polimer vizes diszperzió.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Alkalmas épület - asztalosipari (pld. nyílászárók, CTL panelek) csapos és szerkezeti kötések ragasztására. Táblásítás, lépcsők, korpuszok, épületidomok, nyílászárók ragasztására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 6000 D4 MINŐSÍTÉSŰ EGYKOMPONENSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ VIZES DISZPERZIÓS FAIPARI RAGASZTÓ. VÍZ ÉS FŐZÉSÁLLÓ GYORSKÖTÉSŰ ÉPÜLET ÉS ASZTALOSIPARI D4 RAGASZTÓ.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Általános ragasztásnál elegendő az egyik felületet bekenni a ragasztóval, azonban tömbösítésnél célszerű mindkét ragasztandó felületet bekenni. Alkalmas az épületasztalos iparban (nyílászárók gyorslakóház CTL panelek faszerkezet), csapos és szerkezeti kötések kialakítására. Fa és nedvszívó fahelyettesítő anyagok (fa, furnér, farost, stb.), bármilyen kombinációban egymáshoz, valamint nagy szilárdságú, kül- és beltéri ragasztására alkalmazható. Száradás után átlátszó ragasztóanyag. Javasolt 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, amely javítja a ragasztás minőségét. A ragasztóanyagot felhasználás előtt keverje fel. Különféle anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület minőségétől függően 100 - 200 g/m². A présidő 30 C-on 6 perc. Használat után eszközöket vízzel lehet elmosni. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.
SZÍN	fehér / száradás után opálos/
ÁLLAG / PH	5 ± 0,5 (ISO 976) Krémcs, pasztaszerű
SŰRŰSÉG	23 C° (Brookfield): 12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20C°-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D4 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélessé! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélessé! Tárolás: +5 és +30 °C között.