

AU - 1

PDAU1

RÉZ ANTIKOLÓ FOLYADÉK

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS DISZPERZIÓS PARKETTA LAKK

A plastdur AU-1 réz antikoló folyadék alkalmas réz felületek antikolására. Korszerű összetételének köszönhetően tökéletes antik hatást kölcsönöz bármely réz felületen, hígítástól függően.



VIZES BÁZISÚ
Könnyen felhordható,
oldószermentes



KÖRNYEZETBARÁT
Környezetkímélő
összetevők



OLDÓSZERMENTES
Vízrel hígítható,
fagyvesztélyes!



ERŐS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötést
eredményez



**20 perces kötés után
már megmunkálható**



ERŐS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötést
eredményez

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kül - és beltéri réz antikolási feladatok ellátására. Az antikolás után a megfelelő viasszal vagy lakkal kell lezárni.

TULAJDONSÁGOK

- vizes bázisú antikoló anyag
- desztillált vízzel hígítható
- változatos antikoló hatás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR AU-1 RÉZ ANTIKOLÓ FOLYADÉK ALKALMAS RÉZ FELÜLETEK ANTIKOLÁSÁRA. KORSZERŰ ÖSSZETÉTELÉNEK KÖSZÖNHETŐEN TÖKÉLETES ANTIK HATÁST KÖLCSÖNÖZ BÁRMELY RÉZ FELÜLETEN, HÍGÍTÁSTÓL FÜGGŐEN.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A Plastdur AU-1 vízbázisú rézantikoló. Használatához védőszemüveg és textil maszk ajánlott. Az antikoló felhordható fújással, szivaccsal, ecsettel, és ronggyal is lehet. Az antikoló hatása teljesen egyedi. Függ a réz felület fajtájától, az antikoló folyadék mennyiségétől, az antikolás idejétől és az antikoló folyadék visszatörlesztésétől is. A munka megkezdése előtt próba antikolást kell végezni. A felületet célszerű több irányból 400-as csiszolópapírral megcsiszolni és zsírtalanítani (desztv. 5:1 20% ecettel). A hatás teljesen egyedi és eltérő. Tapasztalat és előzetes gyakorlás szükséges, kis felületen begyakorolva az antikoló folyadék hatását megismerve. Az antikoló folyadékot minden esetben gumikesztyűvel vigyük fel felületre mivel kesztyű nélkül, nehezen lemosható sötét szín jelenik meg a bőrünkön. A terméket 15C felett kell használni. A száradás alatt a szín sötétedhet és változhat. Az antikoló hatásának feloldását (desztv. 5:1 20% ecet) vagy desztillált vízzel annak visszatörlesztésével lehet leállítani. Mindenesetben tesztelje az adott felületen a folyadékot. Az eszközök száradás előtt vízzel elmoshatóak. A szembe kerülése esetén, szemét langyos vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Fémoxidokat tartalmazó vizes oldat.
SZÍN	enyhén kékes
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976) vízszerű
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 - 18000 mPas, (ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100 -150g/m2 / réteg
ANTIOLÁSI HATÁS IDEJE	visszatörlesztésig aktív
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	száradás, csiszolás után / scotch brite
VÍZÁLLÓSÁG	Kül és beltéri
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	desztillált víz / vízzel tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.