

FLEXI CSEMPE

KÜL- ÉS BÉLTÉRI KÉSZ RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDFLX1





TERMÉKADATLAP

PROFESSIONAL MASTER ADHESIVE



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

A Plastdur Flexi csemp ragasztó, beton, osb-lap, gipszkarton, cementkötésű forgácslap felületekre való csempeburkolatok ragasztására alkalmas ragasztóanyag. alkalmas meglévő csempeburkolat újra csempézésére, mélyalapozás nélkül.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Csempe, beton, OSB-lap, gipszkarton, cementkötésű forgácslap felületekre való csempeburkolatok ragasztására alkalmas ragasztóanyag. Alkalmas meglévő csempeburkolat újra csempézésére, mélyalapozás nélkül. Figyelem! Meglévő gránit örlemény (gres) burkolatokra való csempeburkolat ragasztására alkalmas, viszont meglévő csempeburkolatra gres burkolólapok ragasztására alkalmatlan.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

CSEMPE, BETON, OSB-LAP, GIPSZKARTON, CEMENTKÖTÉSŰ FORGÁCSLAP FELÜLETEKRE VALÓ CSEMPEBURKOLATOK RAGASZTÁSÁRA ALKALMAS RAGASZTÓANYAG. ALKALMAS MEGLÉVŐ CSEMPEBURKOLAT ÚJRA CSEMPÉZÉSÉRE, MÉLYALAPOZÁS NÉLKÜL.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A ragasztóanyag felhasználását +15 °C feletti helyiségben kell végezni, és ha szükséges, használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +13 °C. A portalánított, megfelelő szilárdságú, simaságú és nedvességtartalmú felületre végezzük a ragasztást. Meglévő csempeburkolatra történő burkolás esetén az esetleges szappan maradványok eltávolítása szükséges. Nem szükséges a ragasztás megkezdése előtt mélyalapozó alkalmazása. A munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni és a burkolóanyagok használatára vonatkozó utasításokat betartani.

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát, reológiai segédanyagok, oldószer mentes vizes diszperziója.
SZÍN	bézs színű, nehezen folyó dispz.
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	23 °C (Brookfield): 12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	1-3 kg/g/m2 aljzattól függően
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	száradás után fugázható
VÍZÁLLÓSÁG	száradás után 24 óra múlva
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / száradás után nem tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélessé! Normál körülmények között a PLASTDUR csaphornyos parketta ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztélessé! Tárolás: +5 és +30 °C között.