

FÓLIA 38

PDF0381

KÉZI -GÉPI KÖTÉSZETI RAGASZTÓ
BELTÉRI PVC RAGASZTÓ
TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD






TERMÉKADATLAP

PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur fólia 38 kézi - gépi kötészetű ragasztó. alkalmas ablakozásra, fóliázott kartonok, kezelt és kezeletlen felületű kartonok konfekcionálására, bopp fólia kasírozásra, digitális nyomatok ragasztására.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

BOPP fólia kasírozáshoz, fóliázott kartonok digitális nyomatok ragasztására.

- korszerű összetétel
- digitális nyomtatott papír ragasztására
- rövid nyitott idő.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR FÓLIA ALKALMAS BOPP FÓLIA, FÓLIÁZOTT KARTONOK, KASÍROZÁSÁHOZ RAGASZTÁSÁHOZ. NAGY SZILÁRDSÁGÚ CIMKÉZÉSHEZ KÉZI ÉS GÉPI HASZNÁLATRA, RUGALMAS KÖTÉSŰ RAGASZTÓANYAG.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Általános ragasztóanyagként alkalmazható a lakkozott, fóliázott, felületkezelt és kezeletlen felületű papírok konfekcionálására. Kiválóan alkalmas dísztasakok kézzel és géppel (dűznis felhordás) történő ragasztásához, valamint BOPP-fóliázott, illetve lakkozott felületű kartondobozok konfekcionálásához. Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztó-anyaggal célszerű 20°C vagy e feletti hőmérsékleten dolgozni. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután felhordható. A száradási idő hőkezeléssel csökkenthető. Használat után az eszközöket vízzel azonnal le kell mosni, mert a beszáradt ragasztó vízben nem oldódik. Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz.

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát kopolimer vizes diszperzió
SZÍN	fehér / száradás után áttetsző/
ÁLLAG / PH	5 ± 0,5 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12000 18000 mPas, 20°C-on: 1,06 g/cm3 (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m2 aljzattól függően
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	-
VÍZÁLLÓSÁG	-
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / száradás után nem tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR csaphornyos parketta ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyveszélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.