

FÓLIA

PDF01

BOPP FÓLIA KARTON RAGASZTÓ

BELTÉRI PVC RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**




SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ


Plastdur fólia alkalmas bopp fólia, fóliázott kartonok, kasírozásához ragasztásához. nagy szilárdságú címkézéshez kézi és gépi használatra, rugalmas kötésű ragasztóanyag.




VIZES BÁZISÚ
Könnyen felhordható,
oldószermentes




KÖRNYEZETBARÁT
Környezeti-kímélő
összetevők




OLDÓSZERMENTES
Vízrel hígítható,
fagyvesztélessé



ÁTLÁTSZÓRA SZÁRAD
Csiszolható



ERŐS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötést
eredményez



RUGALMAS KÖTÉS
20 percet követően
már megmunkálható



RUGALMAS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötést
eredményez

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Alkalmas még koronakezelt fóliázott felületek ragasztására. Rugalmas kötés.

TULAJDONSÁGOK

- korszerű összetétel
- poros nyomtokhoz is alkalmazható
- hígítás nélkül felhasználható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR FÓLIA ALKALMAS BOPP FÓLIA, FÓLIÁZOTT KARTONOK, KASÍROZÁSÁHOZ RAGASZTÁSÁHOZ. NAGY SZILÁRDSÁGÚ CÍMKÉZÉSHEZ KÉZI ÉS GÉPI HASZNÁLATRA, RUGALMAS KÖTÉSŰ RAGASZTÓANYAG.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A ragasztóanyag alkalmas felületkezelte polietilén, polipropilén (BOPP) és egyéb műanyag fóliák (PVC) nedvszívó anyagokra, koronakezelt fóliázott kartonra történő ragasztására műanyag-palackok címkézésére fehér, száradás után átlátszó ragasztó- anyaggal 20 C vagy e feletti hőmérsékleten kell dolgozni. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután géppel, vagy kézzel felhordható. A száradási idő hőmérséklettől függően kb. 24 óra. Műanyag palackok címkézésénél a címkének nedvszívónak kell lenni! Használat után az eszközöket vízzel azonnal le kell mosni, mert a beszáradt ragasztó vízben nem oldódik. Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát kopolimer vizes diszperzió
SZÍN	fehér / száradás után áttetsző/
ÁLLAG / PH	pH: 20C-on 5 krémes , pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 11000 mPas, 20°C-on: 1,06 g/cm3 (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m2 aljzattól függően
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	-
VÍZÁLLÓSÁG	-
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / száradás után nem tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR csaphornyos parketta ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.