

PK 3

PAPÍR RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDPK3




TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur PK3 általános kötészetű ragasztó natúr papírokhoz, keménytáblás és puha táblás könyvek ragasztásához.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Általános kötészetű ragasztó, optimális nyitott idővel. Gyorsan száradó nagy szilárdságú kötészetű ragasztóanyag. Lágyított polivinilacetát homopolimer vizes diszperziója. Erős kezdeti tapadás, optimális nyitott idő.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR PK3 ÁLTALÁNOS KÖTÉSZETI RAGASZTÓ NATÚR PAPIROKHOZ, KEMÉNYTÁBLÁS ÉS PUHA TÁBLÁS KÖNYVEK RAGASZTÁSÁHOZ.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Általános ragasztóanyagként alkalmazható natúr papírokból készült könyvkötészetű termékek kézi és gépi ragasztáshoz, kézi gerincragasztáshoz, vásznazáshoz, sapkázáshoz, beakasz-táshoz. A ragasztóanyag alkalmas zacskók készítéséhez, vala-mint lakkozatlan felületű kartondobozok konfekcionálására is. A ragasztóanyag felhasználását +15 °C feletti helyiségben kell végezni. Szükség szerint maximum 15 %-ig vízzel hígítható. Gépi felhordás esetén a viszkozitást külön kell beállítani. A ragasztás minőségét a felhasznált kartonok különböző tulajdonságai, valamint az alkalmazott technológia is befolyásolhatja. Javasolt a próba ragasztás. Ecsettel vagy hengerrel visszük fel a ragasztót, majd a nyitott időn belül rásimítjuk a másik papír-felületet. Néhány perces préselés alatt alakul ki a szilárd kötés. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Lágyított polivinilacetát homopolimer
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 - 45000 mPas, 20°C-on: 1,05 g/cm3 (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m2
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	-
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	szükség esetén 15 % / vízzel
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.