

PUR 900

BELTÉRI BÚTOR LAKK M-S F

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDPUR900M1
PDPUR900S1
PDPUR900F1

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**




SPECIÁLIS DISZPERZIÓS PARKETTA LAKK

Plastdur pur-900 professzionális bútor lakk nem öregedik a fa színét nem változtatja meg. vizes és oldószeres párcra is felhordható.


*f/ fényes s/ selyemfényű m/ matt kivitelben is kapható!




VIZES BÁZISÚ
Könnyen felhordható,
oldószermentes




KÖRNYEZETBARÁT
Környezetkímélő
összetevők




OLDÓSZERMENTES
Vízrel hígítható,
fagyvesztélessé




ÁTLÁTSZÓRA SZÁRAD
Csiszolható



ERŐS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötést
erősít meg



KARCÁLLÓ
20 percet követően
már megmunkálható



MAGAS KOPÁSÁLLÓSÁG
kopás ellenálló

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Beltéri bútorok lakkozására, erős igénybevételre is alkalmazható, felületvédő vizesbázisú lakk.

TULAJDONSÁGOK

- egykomponensű, nagy kopásállóságú, karcálló
- öregedésre nem hajlamos, színtartó
- vizes párcra is felhordható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR PUR-900 PROFESSZIONÁLIS BÚTOR LAKK NEM ÖREGEDIK A FA SZÍNÉT NEM VÁLTOZTATJA MEG. VIZES ÉS OLDÓSZERES PÁRCRA IS FELHORDHATÓ. *F/ fényes S/ selyemfényű M/ matt KIVITELBEN IS KAPHATÓ!

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Elsősorban natúr vagy pácolt beltéri célokra alkalmazható lakk. Két-három lakkréteg felhordásával a fa természetes mozgását jól követő bevonat alakítható ki. Különböző faszerkezetek, lambériák, bútorok, használati tárgyak lakkozására előnyösen alkalmazható. Új munka megkezdése előtt a lakkot ki kell előtte próbálni! A lakkot felhasználás előtt fel kell keverni! Száraz, finomra csiszolt és portalaníttott felületre, 15 C feletti helységben kell hígítás nélkül három rétegben ecsettel, hengerrel vagy szórószóval felvinni. Köztés csiszolás szükséges. Az egyes rétegeket teljes száradás után lehet újra felhordani. A fűtésre alkalmazhatóságára kérjük keresse meg a gyártót. A komp-resszor olajzójának kiiktatásával használható!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Poliuretán polimer (UV stabilizátor) vizes diszperzió.
SZÍN	sárgás színű, száradás után enyhén világos tónusú
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 - 18000 mPas, (ISO 3219)
KIADÓSSÁG	300 g/m ² / három rétegben
NYITOTT IDŐ	15-20 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	2. réteg másfél, 2 óra múlva 3. réteg 24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	14 nap után teljes kikeményedéskor
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / vízzel tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztéyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztéyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.