

PUR 910 UV

**KÜL - ÉS BELTÉRI BÚTOR LAKK
M-S F**

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDPUR910UVM1
PDPUR910UVS1
PDPUR900F1

UV

TERMÉKADATLAP







**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



***SPECIÁLIS DISZPERZIÓS PARKETTA LAKK**

PlastdurPUR-910 UV professzionális bútor lakk nem öregedik a fa színét nem változtatja meg. vizes és oldószeres pácra is felhordható.

*f/ fényes s/ selyemfényű m/ matt kivitelben is kapható!



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kültéri fa burkolatok, fafelületek UV álló vizesbázisú lakkja.

TULAJDONSÁGOK

- egykomponensű, nagy kopásállóságú, karcálló
- öregedésre nem hajlamos, színtartó
- vizes pácra is felhordható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR PUR-910 UV PROFESSZIONÁLIS LAKK NEM ÖREGEDIK A FA SZÍNÉT NEM VÁLTOZTATJA MEG. VIZES ÉS OLDÓSZERES PÁCRA IS FELHORDHATÓ. *F/ fényes S/ selyemfényű M/ matt KIVITELBEN IS KAPHATÓ!

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Elsősorban natúr vagy pácolt kültéri és beltéri célokra. Két-három lakkréteg felhordásával a fa természetes mozgását jól követő bevonat alakítható ki. Különböző faszervezetek, lambériák, bútorok, használati tárgyak lakkozására előnyösen alkalmazható. Új munka megkezdése előtt a lakkot ki kell próbálni! A lakkot felhasználás előtt fel kell keverni! Száraz, finomra csiszolt és portalaníttott felületre, 15 C feletti kell hígítás nélkül három rétegben ecsettel, hengerrel vagy szórással felvinni. Köztes csiszolás szükséges. Az egyes rétegeket teljes száradás után lehet felhordani. A fújásra alkalmazhatóságára kérjük keresse meg a gyártót. A kompresszor olajzójának kiiktatásával használható!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Poliuretán polimer (UV stabilizátor) vizes diszperzió.
SZÍN	sárgás színű, száradás után enyhén világos tónusú
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219) (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	300 g/m2 / három rétegben
NYITOTT IDŐ	15-20 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	2. réteg másfél, 2 óra múlva 3. réteg 24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	14 nap után teljes kikeményedéskor
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / vízzel tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	3 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélesség! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélesség! Tárolás: +5 és +30 °C között.