

PUR 9

PARKETTA LAKK

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDPUR9M1
PDPUR9S1
PDPUR9F1

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS DISZPERZIÓS PARKETTA LAKK


Plastdur PUR-9 professzionális magas karc és kopásálló parketta lakk. Öregedésre nem hajlamos a parketta színét nem változtatja meg. Vizes pácra is felhordható. *f/ fényes s/ selyemfényű m/ matt kivitelben is kapható!



VIZES BÁZISÚ
Könnyen felhordható,
oldószermentes




KÖRNYEZETBARÁT
Környezeti kímélő
összetevők




OLDÓSZERMENTES
Vízrel hígítható,
fagyvesztélessé




ÁTLÁTSZÓRA SZÁRAD
Csiszolható



ERŐS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötés
eredményez



KARCÁLLÓ
20 percet kötés után
már megmunkálható



MAGAS KOPÁSÁLLÓSÁG
kopás ellenálló

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Fa padló, parketta, falépcső nagy kopásállóságú vizesbázisú lakkja.

TULAJDONSÁGOK

- egykomponensű, nagy kopásállóságú
- öregedésre nem hajlamos, szintartó
- Vizes pácra is felhordható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR PUR-9 PROFESSZIONÁLIS MAGAS KARC ÉS KOPÁSÁLLÓ PARKETTA LAKK. ÖREGÉDÉSRE NEM HAJLAMOS A PARKETTA SZÍNÉT NEM VÁLTOZTATJA MEG. VÍZES PÁCRA IS FELHORDHATÓ. *F/ fényes S/ selyemfényű M/ matt KIVITELBEN IS KAPHATÓ!

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Egykomponensű, nagy kopásállóságú, karcálló, öregedésre nem hajlamos, a parketta természetes színét nem változtatja meg. Vizes pácra is felhordható. A kereskedelemben kapható parketták, bambuszpadlók és beltéri fafelületekre alkalmazható. A lakkot felhasználás előtt fel kell keverni! Száraz, finomra csiszolt és portalanított felületre, 15 °C feletti helyiségben kell hígítás nélkül, három rétegben ecsettel, hengerrel felvinni. A fűjásra alkalmazhatóságára kérjük keresse meg a gyártót. A kompresszor olajjójának kiiktatásával használható! A második réteg felhordása száradás után másfél, két órával. Köztes csiszolás szükséges. A harmadik réteget 24 óra elteltével lehet felvinni. A végső keménységet 14 nap után éri el. Kiadósság: 300 g/m², három rétegben összesen. Próbakozás javasolt! Használat után eszközöket vízzel lehet elmosni.

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Poliuretán polimer vizes diszperzió.
SZÍN	sárgás színű, száradás után enyhén világos tónusú
ÁLLAG / PH	pH: 5 ± 0,5 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 - 45000 mPas, 20°C-on: 1,05 g/cm ³ (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	300 g/m ² / három rétegben
NYITOTT IDŐ	15-20 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	2. réteg másfél, 2 óra múlva 3. réteg 24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	14 nap után teljes kikeményedéskor
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / vízzel tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztéyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztéyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.