

PVC RAGASZTÓ

BELTÉRI PVC RAGASZTÓ
TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDPVC1






TERMÉKADATLAP

PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur beltéri pvc professzionális nagy szilárdságú rugalmas ragasztója. Forgalmas helyken is hosszútávú ragasztó stabilitás.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Stabil sima portalanított betonfelületre közvetlenül felhasználható ragasztóanyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR BELTÉRI PVC PROFESSZIONÁLIS NAGY SZILÁRDSÁGÚ RUGALMAS RAGASZTÓJA. FORGALMAS HELYKEN IS HOSSZÚTÁVÚ RAGASZTÓ STABILITÁS.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A ragasztóanyag alkalmas a kereskedelemben jelenleg kapható PVC padlók, pormentes aljzatra történő ragasztására. A ragasztóanyag felhasználását 15°C feletti helyiségben kell végezni, és használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +15°C. A portalanított, megfelelő szilárdságú, simaságú aljzatra végezzük a ragasztást. Erősen porózus alap esetén a célszerű hígított ragasztóval (1:3 rész vízzel keverve) átkenni. A PVC padlót a várakozási időn belül le kell teríteni. Amennyiben a nyitott időn túl kb. 60-90 perc után a PVC padló ragasztása már nem lesz megfelelő. Kis felületen próbát végezzünk. A PVC padló fektetése után az esetleges buborékokat puha felületű eszközzel dörzsöljük ki a szélek felé. Kiadósság: aljzattól és a PVC padló hátoldalától függően 300-1 kg/m². Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Poliuretán polimer vizes diszperzió.
SZÍN	szürkés fehér
ÁLLAG / PH	pH: 20-on 6 (ISO 976) krémes, pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 - 18000 mPas, 20°C-on: 1,06 g/cm ³ (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ² aljzattól függően
NYITOTT IDŐ	ca.: 15-20 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	felkenés után teríthető
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / vízzel tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft
2600, Vác, Gödöllői út 4.
Mobil: +36-30/400-1737
kereskedelem@plastdur.hu,
info@plastdur.hu
www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke
Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR csaphornyos parketta ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.