

PARKETTA

MOZAIK ÉS CSAPHORNYOS PARKETTA RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

DPDK1






TERMÉKADATLAP

PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur parketta ragasztó professzionális rugalmas kötésű ragasztó. magas szárazanyag tartalmú ragasztó, csaphornyos és hagyományos parketták ragasztására.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Általános kötészetű ragasztó, optimális nyitott idővel. Gyorsan száradó nagy szilárdságú kötészetű ragasztóanyag. Lágyított polivinilacetát homopolimer vizes diszperziója. Erős kezdeti tapadás, optimális nyitott idő.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR PARKETTA RAGASZTÓ PROFESSZIONÁLIS RUGALMAS KÖTÉSŰ RAGASZTÓ. MAGAS SZÁRZANYAG TARTALMÚ RAGASZTÓ, CSAPHORNYOS ÉS HAGYOMÁNYOS PARKETTÁK RAGASZTÁSÁRA.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Magas szárazanyagtartalma miatt különösen vékony (10mm), valamint mozaikparketták lerakásához is ajánlott. A ragasztóanyag felhasználást 15 °C feletti helyiségben kell végezni, használat előtt fel kell keverni. A portalanított, megfelelő szilárdságú, simaságú és nedvességtartalmú aljzatra végezhető a ragasztás. Különös figyelmet kell fordítani a parketta nedvességtartalmára (kérdezze meg a kereskedőt), mert az ebből keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk. Porózus felületek esetén célszerű a ragasztóval (1 : 3 rész víz) a felületet kellőképpen előkészíteni. Aljzatkiegyenlítő alkalmazása esetén a ragasztás csak a kiegyenlítőréteg kiszáradása után kezdhető meg. Az aljzat kisebb egyenlőtlenségei a ragasztóanyaggal kitölthetők. A ragasztó felhordása (1,5 kg/m² aljzattól függően) történhet kenőlappal, simítólemezzel. A bordákat megtartja. Fektetés közben célszerű szellőztetéssel biztosítani a száradást. A ragasztási szilárdság rugalmasság fokozatosan alakul ki, szobahőmérséklettől függően 72 óra múlva terhelhető, csiszolható. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Lágyított polivinilacetát homopolimer
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) krémes , pasztaszerű szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 – 45000 mPas, 20°C-on: 1,05 g/cm ³ (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	-
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	szükség esetén 15 % / vízzel
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélessé! Normál körülmények között a PLASTDUR csaphornyos parketta ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltárolható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztélessé! Tárolás: +5 és +30 °C között.