

3011 D3 HOLZ

PD3011D3H1

FAIPARI RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**




SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ


Plastdur Holz 3011 D3 minősítésű professzionális gyorskötésű nagyszilárdságú Hajlított szerkezeti, táblásító vízbázisú diszperziós faipari ragasztó.




VIZES BÁZISÚ
Könnyen felhordható,
oldószermentes




KÖRNYEZETBARÁT
Környezetkímélő
összetevők




OLDÓSZERMENTES
Vízrel hígítható,
fagyvesztélessé



ÁTLÁTSZÓRA SZÁRAD
Csiszolható



ERŐS KÖTÉS
Nagy szilárdságú kötés
eredményez



20 perces kötés után
már megmunkálható

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kül - és beltéri épületesztalos ipari és bútorgyártásra. Táblásítás, tömbösítés, hajlított szerkezetek, lépcsők, korpuszok, épületidomok, nyílászárók ragasztására.

TULAJDONSÁGOK

- csiszolható, a ragasztó elszíneződése nélkül
- nagy ragasztóerő
- hajlított idomok nem ereszkednek szét

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR HOLZ 3011 D3 MINŐSÍTÉSŰ PROFESSZIONÁLIS GYORSKÖTÉSŰ VIZES DISZPERZIÓS FAIPARI RAGASZTÓ. TÁBLÁSÍTÁS, TÖMBÖSÍTÉS, HAJLÍTOTT SZERKEZETEK, ÉPÜLET- IDOMOK, NYÍLÁSZÁRÓK RAGASZTÁSÁRA.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Épületesztalos és bútorgyártásban csapos és szerkezeti kötések ragasztására. Fa és nedvsvívó, fahelyettesítő anyagok (furnér, farost, stb.) ragasztására is alkalmas. A fehér, száradás után átlátszó ragasztóanyaggal célszerű 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás minőségét. A ragasztóanyagot ecsettel, spatulával, vagy fogazott lemezzel is felvihető. Ajánlott mennyiség a felülettől függően 100 - 200 g/m². A ragasztási szilárdság fokozatosan alakul ki és a munkadarab kb. 20 perces préselés után 24óra múlva további megmunkálásra alkalmassá válik. Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó/
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) Krémcs, pasztaszerű
SŰRŰSÉG	23 C° (Brookfield): 12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT Idő	ca.: 10-15 perc / 20 C°-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	24 óra múlva
VÍZÁLLÓSÁG	D4 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	friss állapotban vízzel / felkeverés
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

Fagyvesztélyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.