

SZŐNYEG RAGASZTÓ

BELTÉRI SZŐNYEG RAGASZTÓ
TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDSZR1







TERMÉKADATLAP

PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur szőnyeg ragasztó juta, textil és kókusz hátú szőnyegek nagy szilárdságú ragasztója. Magas szárazanyag tartalmú ragasztó, nagyforgalmú helyek padlószőnyeg ragasztására is alkalmazható.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A kereskedelemben jelenleg kapható padlószőnyegek rugalmas ragasztója.
TULAJDONSÁGOK

- nagy szilárdságú, rugalmas
- nagyon erős ragasztóerő
- rövid nyitott idő, azonnal ragasztható
- íves és függőleges felületre is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR SZŐNYEG RAGASZTÓ JUTA, TEXTIL ÉS KÓKUSZ HÁTÚ SZŐNYEGEK NAGY SZILÁRDSÁGÚ RAGASZTÓJA. MAGAS SZÁRZANYAG TARTALMÚ RAGASZTÓ, NAGYFORGALMÚ HELYEK PADLÓSZŐNYEG RAGASZTÁSÁRA IS ALKAMAZHATÓ.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A ragasztóanyag alkalmas a kereskedelemben jelenleg kapható textil, juta, kókusz hátoldalú szőnyegpadló pormentes aljzatra történő ragasztására. A ragasztóanyag felhasználását 15°C feletti helyiségben kell végezni, és használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +15°C. A portalanított, megfelelő szilárdságú, simaságú aljzatra végezzük a ragasztást. Erősen porózus alap esetén a célszerű hígított ragasztóval (1:3 rész vízzel keverve) átkenni. A szőnyegpadló várakozási idő nélkül, a nyitott időn belül le kell teríteni. Amennyiben a nyitott időn túl kb. 60-90 perc után a szőnyeg ragasztása már nem lesz megfelelő. Kis felületen próbát végezzünk! A szőnyegpadló fektetése után az esetleges buborékokat puha felületű eszközzel dörzsöljük ki a szélek felé. Durva, erősen hullámos hátoldal esetén használjunk mélyebb fogazottságú kenőlapot. Kiadósság: aljzattól és a szőnyeg hátoldalától függően 0,7-1,5 kg/m². Próbaragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Poliuretán polimer vizes diszperzió.
SZÍN	szürkés fehér
ÁLLAG / PH	pH: 20-on 6 (ISO 976) krémes, pasztaszzerű, szag: gyenge
SŰRŰSÉG	(BROOKFIELD) 23C-on kb. 12 - 18000 mPas, 20°C-on: 1,06 g/cm ³ (ISO 8962)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ² aljzattól függően
NYITOTT IDŐ	ca.: 15-20 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	felkenés után teríthető
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	nem hígítható / vízzel tisztítható
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft
2600, Vác, Gödöllői út 4.
Mobil: +36-30/400-1737
kereskedelem@plastdur.hu,
info@plastdur.hu
www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke
Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztéyes! Normál körülmények között a PLASTDUR csaphornyos parketta ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztéyes! Tárolás: +5 és +30 °C között.