

TEXTIL 3011

TEXTIL RAGASZTÓ

TECHNOLÓGIA | BÁZIS | TERMÉKCSALÁD

PDTX3011D31






TERMÉKADATLAP

**PROFESSIONAL
MASTER ADHESIVE**



SPECIÁLIS VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

Plastdur textil ragasztó 3011 kül- és beltéri nagyszilárdságú expressz ragasztója. elsősorban textilszobrászatban, kreatív munkáknál textil lámpák létrehozására is felhasználható.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Textil munkák, textil szobrászatban kiválóan használható
TULAJDONSÁGOK

- gyorsan száradó, nagy szilárdságú kötőanyag
- biztonságos használat, gyermekeknek, felnőtteknek
- egészségre ártalmatlan, környezetbarát,
- kibővíti a kreativitás széleskörű lehetőségeit

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PLASTDUR TEXTIL RAGASZTÓ 3011 KÜL- ÉS BELTÉRI NAGYSZILÁRDSÁGÚ EXPRESSZ RAGASZTÓJA. ELSŐSORBAN TEXTILSZOBRA SZATBAN, KREATÍV MUNKÁKNÁL TEXTIL LÁMPÁK LÉTREHOZÁSÁRA IS FELHASZNÁLHATÓ.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Elsősorban a textilszobrászatban végzett munkáknál kreatív munkáknál alkalmazható, ahol a textil formázása és száradása után az anyag nagyon kemény lesz. Könnyen kezelhető speciális keményítő anyag. Felhasználható még a Pl. virág, puha bőr, papír, stb.) valamint a polisztirol ragasztása során is. Száradás után átlátszó ragasztóanyag. Javasolt 20°C feletti hőmérsékleten dolgozni, amely javítja a ragasztás erősségét. A ragasztóanyagot felhasználás előtt keverje fel szükség szerint. Különböző anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület minőségétől függően 100 - 200 g/m². Használat után eszközöket vízzel lehet elmosni. Próbáragasztás javasolt!

MŰSZAKI ADATOK

BÁZIS	Polivinilacetát - homopolimer vizes diszperziója
SZÍN	fehér / száradás után átlátszó /
ÁLLAG / PH	pH: 6 ± 0,5 (ISO 976) Krém, pasztaszerű
SŰRŰSÉG	23 °C (Brookfield): 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
KIADÓSSÁG	100-200 g/m ²
NYITOTT IDŐ	ca.: 10-15 perc / 20°C-on /
TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS	-
VÍZÁLLÓSÁG	D3 / EN 204 szerint /
HÍGÍTÁS, TISZTÍTÁS	5-10 % / vízzel
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 és 30 °C között.
SZAVATOSSÁG	12 hónap

GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ

cím | telefon | e-mail | web

Prémium Ragasztó Kft

2600, Vác, Gödöllői út 4.

Mobil: +36-30/400-1737

kereskedelem@plastdur.hu ,

info@plastdur.hu

www.plastdur.hu

Gyártási dátum: Lásd címke

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

TÁROLÁS



Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Nem tűzvesztélessé! Normál körülmények között a PLASTDUR 6000 D4 Holz ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 12 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!
Fagyvesztélessé! Tárolás: +5 és +30 °C között.